


cefil  **POOL**

Záruka na
10 let
nepropustnost
Těžká fólie 1,5 mm s protiplísňovou úpravou
CEFIL 
Složení: dvojitá fólie z PVC zesílená polyesterovou vložkou, tloušťka fólie 1,5 mm

Použití: vyložkování starších i nových bazénů všech tvarů

Montáž: svařování teplem pomocí speciální pistole nebo automatu, případně tekutou zálivkou (THF)

PARAMETR	NORMA	PARAMETRY FÓLIE	NORMOVANÉ PARAMETRY
Tloušťka (mm)	UNE 53.221	1.5	1.5 ± 10%
Šířka (mm)	UNE 53.221	NOM ± 1%	NOM±1%
Mez pevnosti v tahu (MPa)	UNE 53.165	L. = 18, T = 16	L. T ≥ 15
Tažnost (%)	UNE 53.165	350	L. T ≥ 200
Odolnost trhání (N)	UNE 53.358	L = 90 T = 80	L ≥ 60 T ≥ 50
Soudržnost vrstev (N/50 mm)	UNE 53.358	L, T = 100	L, T ≥ 80
Tepelná odolnost (%)	UNE 53.358	L. = -1.5, T = +0.5	≤ 3
Odolnost ohybu za chladu	UNE 53.358	bez prasklin	bez prasklin
Mechanická odolnost proti průrazu (mm)	UNE 53.358	600	≥ 500
Tepelné stárnutí (%)	UNE 53.358	váha = 1.2 protažení = 10	váha ≤ 2 protažení ≤ 30
Migrace plastifikátoru (%)	UNE 53.095	1.3	≤ 5
Koeficient propustnosti vody	UNE 57.114	13,000	≤ 30,000
Požární odolnost	UNE 53.127	Samozhášivý	Samozhášivý